

Calcecanapa® Pan80 è una lastra da isolamento termo-acustico in fibra di canapa, ideale per cappotti interni, coibentazioni di solai e coperture.

DESCRIZIONE

Calcecanapa® PAN80 è un pannello isolante in fibra di canapa rigido con eccellenti proprietà isolanti dal caldo estivo e dal freddo invernale. Garantisce un'elevata stabilità dimensionale e prestazionale, è traspirante e resistente a muffe e parassiti. Ha un calore specifico doppio ($C = 1700 \text{ J/Kg}\cdot\text{K}$) rispetto ai tradizionali isolanti minerali, pertanto l'edificio isolato si raffredda-scalda molto meno intensamente, con vantaggi evidenti in termini di comfort estivo-invernale. Il pannello è **riciclabile** ed **ecologico**, testato e autorizzato secondo le normative europee. Con Calcecanapa® PAN80 si ottiene un microclima sano negli ambienti domestici, prevenendo la formazione di muffe e batteri, responsabili di allergie e disturbi respiratori. L'isolamento con pannelli in fibra di canapa non richiede barriere al vapore grazie al basso coefficiente di diffusione al vapore acqueo ($\mu = 3,9$), che rende il materiale traspirante e capace di regolare l'umidità assorbendola e rilasciandola senza perdere le sue proprietà isolanti. Questo previene la formazione di condensa, muffe e danni strutturali, mantenendo un ambiente salubre. Calcecanapa® PAN80 garantisce anche un eccellente isolamento acustico, adattandosi a qualsiasi tipo di parete e risultando ideale per edifici di ogni genere, sia moderni che storici.

DESTINAZIONE D'USO

Calcecanapa® PAN80 è un pannello ideale per l'isolamento termo-acustico per costruzioni di **nuova realizzazione** e il **restauro di edifici esistenti**. Le sue prestazioni isolanti sono paragonabili a quelle dei materiali isolanti più diffusi, con il vantaggio di essere naturale e traspirante.

Calcecanapa® PAN80 è una lastra isolante in fibra di canapa termolegata, con una conducibilità termica di $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$, adatta per:

- Cappotti interni;
- Intercapedini di murature in laterizio, pareti in legno o xlam;
- Coperture piane o a falda non praticabili;
- Contropareti e controsoffitti in cartongesso o fibrogesso;
- Fonoisolamento di tramezze divisorie;
- Isolamento di solai.

Gli spessori disponibili, da 1 a 16 cm, offrono una soluzione versatile, consentendo la scelta in base alle esigenze specifiche e nel rispetto della normativa vigente.

POSA IN OPERA

Nel caso di **cappotto di pareti interne** in muratura, calcestruzzo e legno, il fissaggio avviene tramite malta-colla Calcecanapa® Panglue e tasselli a percussione/avvitamento a seconda del supporto. Successivamente i pannelli vengono rasati con la stessa malta-colla che si utilizza per incollare con interposta rete in fibra di vetro e finiti con Intonachino a Calce. Si consiglia di prendere visione del *manuale di posa* Calcecanapa® Cappotto per ulteriori dettagli di applicazione.

Nel caso di riempimento di **intercapedini**, **coperture**, **sottotetti**, **contropareti** o **controsoffitti** non c'è bisogno di alcun accorgimento particolare rispetto alla normale applicazione di pannelli isolanti tradizionali, appoggiandoli e/o fissandoli con viti/tasselli. I pannelli in fibra di canapa possono essere tagliati manualmente con un coltello seghettato specifico tipo *Calcecanapa® Cutter* oppure meccanicamente con una sega a cocodrillo.

**VOCE DI
CAPITOLATO**

Calcecanapa® PAN80 - Fornitura di pannelli isolanti termo-acustici traspiranti in fibra di canapa termolegata, adatti per l'isolamento di pareti, coperture e solai di nuova costruzione e di edifici esistenti di dimensioni 60 x 110 cm in spessore da 1 a 16 cm con le seguenti caratteristiche: $\lambda = 0,034$ W/mK conforme alla norma UNI EN 12086, reazione al fuoco in Euroclasse E, secondo la norma EN 13501-1, densità 80 kg/m³ secondo UNI EN 1602 e coefficiente di diffusione al vapore acqueo pari a $\mu = 3,9$, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017. I pannelli sono imputrescibili, inattaccabili da insetti e roditori, resistenti alle muffe e completamente riciclabili. Nel caso di isolamento a cappotto sono fissati al supporto con tasselli e con un adesivo rasante specifico per l'incollaggio a base di calce armato con rete in fibra di vetro alcali resistente anti-demagliante da 155 g/mm² dimensione 4x5 mm, finito con rivestimento a calce, con proprietà traspirante e antimuffa. In alternativa sono inseriti a secco in sottostrutture come tetti, contropareti, controsoffitti e altre applicazioni simili.

STOCCAGGIO

Conservare i pannelli in luogo asciutto e coperto in posizione orizzontale, avendo cura di ripararli da qualsiasi evento meteorologico. Rimuovere l'imballaggio solo quando si è in procinto di applicare i pannelli. Smaltire secondo le disposizioni locali.

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

Tipologia prodotto	Pannello rigido in fibra di canapa termolegata
Dimensioni	1100 x 600 mm
Resa teorica	1 pannello = 0,66 m ²
Spessore	da 1 a 16 cm
Conducibilità termica - UNI EN 12667	$\lambda = 0,034$ W/mK
Coefficiente di diffusione al vapore acqueo UNI EN 12086	$\mu = 3,9$
Massa Volumica - UNI EN1602	80 kg/m ³
Calore specifico - UNI EN ISO 10456	1700 J/kg-K
Inibitore di fiamma / Legante	Sali di ammonio
Resistenza al fuoco (solo pannello) - UNI EN13501-1	E
Resistenza al fuoco (sistema a cappotto) - UNI EN13501-1	B-s1, d0
Potere Fonoisolante*	Rw = 54 dB
Coefficiente acustico di assorbimento*	$\alpha = 0,78$

*Valore ottenuto nella banda di frequenza 100 ÷ 3150 Hz riferito alla seguente stratigrafia:
Intonaco (1,5 cm) + Mattoni forati (8 cm) + Intonaco (1,5 cm) + Pan80 (4 cm) + Cartongesso (2,5 cm)