



## INTONACHINO A COCCIOPESTO

RICETTA - SCHEDA TECNICA

Grassello di Calce Invecchiato, Cocciopesto e Polvere di Marmo per un intonachino di colore caratteristico del mattone frantumato. La formulazione Vitruviana arricchita con cellulosa e gomma naturale, senza alcuna aggiunta di prodotti sintetici.

### RICETTA

per ottenere circa  
13 kg di intonachino



Grassello di Calce Invecchiato	Polvere di marmo	Cocciopesto	Gomma Naturale di Xanthano	Cellulosa	Acqua
5,0 Kg	5 Kg	2,5 Kg	10 g	10 g	0,5 - 1 litro

### PREPARAZIONE

In un secchio vuoto:

- Disperdere con cura le componenti secche: 5 Kg di Polvere di Marmo, 2,5 Kg di Cocciopesto, 10 g di Gomma Naturale Xanthano e 10 g di Cellulosa
- Aggiungere 5 kg di Grassello di Calce Invecchiato
- Aggiungere 0,5 litri di acqua
- Mescolare con frusta attaccata al trapano, fino ad ottenere un impasto omogeneo
- Attendere 5 minuti e mescolare nuovamente.

Aggiustare il contenuto d'acqua con piccole aliquote progressive fino alla consistenza desiderata.

### IMPIEGHI

Realizzazione di intonachini per decorazione di interni e soffitti, in tutti tipi di stanze, tra cui stanze umide, nuove o con supporti precedentemente preparati. È particolarmente adatto per il rivestimento di pareti che necessitano di un buon grado di diffusione del vapore acqueo. Permette di ottenere vari effetti decorativi di pregio in base all'esperienza, il gusto e la creatività dell'applicatore, anche combinando le differenti granulometrie.

### APPLICAZIONE

Al momento dell'applicazione, inumidire le superfici con acqua nebulizzata.

Applicare con spatola inox con bordi stondati, in due mani, in spessore complessivo di circa 2 mm. Per spessori maggiori di 2 mm, attendere 12 ore prima della nuova applicazione.

**Effetto spugnato**

Prima che essicchi completamente, rifinire la superficie con frattazzo in spugna umido, eliminando eventuali imperfezioni o accumuli di materiale.

**Effetto lamato**

Per un effetto levigato, prima che essicchi completamente, ripassare più volte la superficie con spatola inox per stucchi. Completata la posa, la finitura può essere protetta con prodotto idrorepellente (sapone nero, cera, silossani o fluorurati).





# INTONACHINO A COCCIOPESTO

RICETTA - SCHEDA TECNICA

## STRUMENTI

Spatola, frattazzo, spugna.

## CONFEZIONE

Tutti i materiali necessari a formulare l'Intonachino sono disponibili nelle seguenti confezioni:

- Grassello di Calce Invecchiato - secchio da 21 Kg
- Polvere di Marmo - sacco da 25 Kg
- Cocciopesto Rosso/Giallo - sacco da 25 Kg
- Gomma di Xanthano - 1 Kg
- Cellulosa - 1 Kg

## CONSERVAZIONE

Conservare le confezioni chiuse e in ambiente asciutto per un periodo non superiore ai 12 mesi. Teme il gelo.

## AVVERTENZE

La calce è un materiale a pH alcalino: è necessario proteggere occhi e mani con occhiali e guanti, durante la preparazione e l'applicazione. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

## CARATTERISTICHE CHIMICHE - FISICHE

<b>Tipo</b>	Rivestimento decorativo
<b>Colore</b>	Rosso/Giallo caratteristico
<b>Densità</b>	1,6 - 1,7 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Resa (2 mani)</b>	2,5 Kg/m <sup>2</sup>
<b>pH</b>	12
<b>Resistenza al fuoco</b>	A1
<b>Granulometria</b>	0-0,7 mm

ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/02/2025

